

【NIJ-FFⅡ】 インクジェット専用 FF シート

※防災認定取得品

■製品仕様

サ イ ズ : 2,500mm×50m・1,370mm×30m

紙 管 : 3 インチ

材 質 : 塩化ビニル+ポリエステル繊維+塩化ビニル

厚 み : 390 μ 質 量 : 510 g/m²

番 手 : 250D×250D (密 度 : 36 本×36 本)

引張強度 : タテ 610N ヨコ 542N JIS L 1096 A 法 試料幅 : 25mm

引裂強度 : タテ 91.5N ヨコ 91.0 N JIS L 1096 A 法 試料幅 : 25mm

引張伸度 : タテ 28,7% ヨコ 30,5% JIS L 1096 A 法 試料幅 : 25mm

耐 候 性 : 屋内～屋外 1 年 (印刷なしの状態)

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・内照サインに最適で透過性が高く、柔軟性があり加工性にも優れた **FF** シートです。
- ・近距離でも糸目が見えにくく、高画質なグラフィックの製作が可能です。
- ・各種プリンターへの適性が高く、高濃度印字などインク塗布量の多い出力にも対応します。
- ・防災認定を取得しており、屋内外の様々なシーンで使用が可能です。

■取り扱いの注意点、その他

- ・インクジェットプリンタ、インク、RIP ソフトなど出力時の作業環境 (気温や湿度) により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・万一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので、予めご了承の上ご使用ください。
- ・シーム加工をする場合は、同一ロットのご使用をお勧めします。
- ・バンディングが発生する場合は、プリンターの送り補正の調整をお願いします。
- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。
特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の艶感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがございます。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値はいずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>