

【NIJ-JG】 光沢白塩ビシルバー糊付

■製品仕様

サイズ : 1,370mm×50m・1370mm×30m・1100mm×50m
紙 管 : 3 インチ
離型紙 : 両面 PE コート紙シリコン処理ライナー
基 材 : ポリ塩化ビニル 厚み 80 μ
粘着剤 : アクリル系シルバー糊・強粘着 厚み 25 μ
接着力 : ステンレス板/180 度 Peel 初期値→22.9N/25mm 貼付後 24 時間→27.9N/25mm
ボールタック : No.4 (J DOW 法)
保持力 : ステンレス板 ズレなし (mm/3,600 秒)
耐候性 : 3～4 年耐候 (印刷なしの状態)

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・寸法安定性に優れており、印刷後も収縮が少ないフィルムです。
- ・フィルムの耐候性が高く屋外中長期での使用が可能です。
- ・初期低タックの粘着剤を使用しており、大面積への施工性に優れます。
- ・シルバー色の粘着剤を採用しており、下地の隠蔽性に優れます。

■推奨ラミ

NHF-377G/M グロス/マットラミネートフィルム
NHF-310G/M グロス/マットラミネートフィルム
NHF-317G/M グロス/マットラミネートフィルム

■耐候性について

本製品に推奨オーバーラミネートで加工を施し、日本国内の標準的な環境下で垂直面にて施工した場合、およそ屋外 3 年～4 年の耐候性を有しています。

(注意事項)

- ・耐候性の数値に関しては促進試験の結果によるものであり、保証年数ではありません。
- ・施工方法や使用環境により、数値よりも短くなる場合があります。
- ・インクの耐候性は種類ごとに異なりますので、各プリンタメーカーにお問い合わせください。



- 2 -