

【NIJ-MPTⅡ】 乳白 PET 糊なし/マットタイプ

■製品仕様

サイズ：1,600mm×30m・1,370mm×30m

紙 管：3 インチ

基 材：ポリエチレンテレフタレート

厚 み：210 μ （受理層含む）

質 量：290g/m²

破断強度：タテ 111MPa ヨコ 160MPa JIS K 7127

破断伸度：タテ 57% ヨコ 29% JIS K 7127

耐 候 性：1 年耐候（印刷なしの状態）

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・内照サインに最適な透過性の高い、加工性に優れた厚手タイプの糊なし乳白 PET フィルムです。
- ・各種プリンターへの適性が高く、高濃度印字などインク塗布量の多い出力にも対応します。
- ・裏面マットコート処理により、フィルムを重ねた際の貼りつきを軽減します。

■推奨ラミ

NHF-501G/M PET ラミネートフィルム グロス/マット

■取り扱いの注意点、その他

- ・インクジェットプリンタ、インク、RIP ソフトなど出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・万一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので、予めご了承の上ご使用ください。
- ・インク濃度は 230% を上限としてご使用ください。インク濃度が高く乾燥が不足した場合、巻き取り時に印字面が裏面に密着し画像に影響を与える事があります。
- ・印字後は十分に乾燥時間を取ってください（推奨 48 時間以上）。乾燥させる際はメディアを広げた状態で放置してください。乾燥不良の場合、ラミネートに膨れなどの現象が生じる恐れがあります。
- ・ラミネート加工の際に塩ビ製ラミネートフィルムのご使用はお控えください。ラミネートフィルムの収縮によりベース基材の受理層に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管し、開封後はできるだけ早めにお使いください。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



ニチエ株式会社

〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号

TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501

<http://www.nitie.co.jp>