

【NIJ-PGR】 光沢白塩ビ再剥離グレー糊付

■製品仕様

サイズ : 1,370mm×50m

紙 管 : 3 インチ

離型紙 : 両面 PE コート紙シリコン処理ライナー

基 材 : ポリ塩化ビニル 厚み 90 μ

粘着剤 : アクリル系グレー糊・再剥離 厚み 25 μ

接着力 : ステンレス板/180 度 Peel 初期値→6.9N/25mm 貼付後 24 時間→9.4N/25mm

ボールタック : No.6 (J DOW 法)

保持力 : ステンレス板 ズレなし (mm/3,600 秒)

耐候性 : 2～3 年耐候 (印刷なしの状態)

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・寸法安定性に優れており、印刷後も収縮が少ないフィルムです。
- ・各種プリンターへの適性が高く、プリントクオリティーに優れます。
- ・再剥離タイプの粘着剤を使用しているので、剥離の際に糊が残りにくい仕様となっております。
- ・グレー色の粘着剤を採用しており、下地の隠蔽性に優れます。

■推奨ラミ

NHF-310G/M グロス/マットラミネートフィルム

NHF-317G/M グロス/マットラミネートフィルム

NHF-307G/M グロス/マットラミネートフィルム

■耐候性について

本製品に推奨オーバーラミネートで加工を施し、日本国内の標準的な環境下で垂直面にて施工した場合、およそ屋外 3 年の耐候性を有しています。

(注意事項)

- ・耐候性の数値に関しては促進試験の結果によるものであり、保証年数ではありません。
- ・施工方法や使用環境により、数値よりも短くなる場合があります。
- ・インクの耐候性は種類ごとに異なりますので、各プリンタメーカーにお問い合わせください。



- 2 -