

製品構成

表面基材	白色ポリ塩化ビニルフィルム100 μ m
粘着剤	アクリル系粘着剤
剥離材	上質紙の片面にポリエチレンラミネートをして剥離処理を施したもの(アイボリー色)

用途、特徴

耐熱マスキングシート(再剥離タイプ)

粘着物性(実測値)

試験項目\製品名		エンビマスキングB502カイン	試験方法
貼付後30分後粘着力	SI系単位	2.44	JIS Z 0237 準拠
貼付後24時間粘着力	SI系単位	4.21	JIS Z 0237 準拠
ボールタック(No.)		18	J DOW 法
保持力(秒)		NC 30000	当社試験方法

単位:粘着力 SI軽単位 N/25mm

NC:ずれなし

保持力試験方法:0°C Dead Load Test at 40°C、貼付面積 25mm×25mm

被着体 ステンレス、貼付圧力 2kgのゴムローラーで5往復

静止荷重 9.8N(1000gf)

上記値は実測値であり、保証値ではありません。あらかじめご了承ください。

取り扱い上の注意

・保管条件

(1)極端な高温多湿、低温は避けてください。

理想的には、温度10°C～30°C、湿度70%RH以下で保管下さい。

低温、高温条件下では、粘着力、保持力が低下し剥がれやすくなります。

(2)水分、薬品などがつかないように保管して下さい。

(3)ポリエチレン放送などを使って外気を遮断してください。

(4)直射日光、至近距離からの蛍光灯照射などは避けて下さい。

(5)ロール製品は必ずたて積み、平判製品は必ず平置きにして下さい。

(6)衝撃は避けて下さい。