

特徴

キャスト塩ビフィルム 75～80 μ m

屋内及び屋外用装飾フィルム

平面もしくは緩やかな曲面に貼付可能です。

目を引く、インパクトのあるサインに最適です。

物性表

項目		数値
厚さ(粘着剤を含む)		110 μ
引張強度		0.98kg/cm以上
伸び		70%
粘着力 (24時間後)	アルミ(酸化処理済)	0.85kg/cm
	ステンレス	0.65kg/cm
	アクリルラッカー	0.85kg/cm
	アクリルエナメル	0.85kg/cm
	クローム板	0.65kg/cm

耐性試験

試験項目		試験方法	結果
耐湿性		100%相対湿度、38℃で500時間	異常なし
加熱寸法変化		70℃で48時間後	0.25m～0.5mm
化学変化耐性	酸	フォード規格 ESB-M3G5L-B1.3.4.5	変化なし
	石鹼水	フォード規格 3.4.4	変化なし
	水	フォード規格 3.4.6	変化なし
	ガソリン	ミル規格 M-43719-A	変化なし